Tel.: +49 (0) 64 32 / 91 84 -0
Fax: +49 (0) 64 32 / 91 84 -18
www.limburgerlackfabrik.de
info@limburgerlackfabrik.de

Limburger Lackfabrik GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
D - 65582 Diez

Limboroute 2K.-K 809

Die universelle Markierungsfarbe auch für feuchte Untergründe

Charakteristik

- ist eine lösemittelarme, aromatenfreie **Zweikomponenten-High-Solid-Farbe** auf **Epoxidharz** Basis mit guter Haftung auch auf schwierigen Untergründen;
- **hohe Abrieb**- und **Chemikalienbeständigkeit**;

Vorteile

- sehr gute Haftung auf restfeuchten Untergründen;
- von allen Markierungsmaterialien hat sie das breiteste Applikationsfenster und kann auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen appliziert werden;
- gute Chemikalienbeständigkeit gegenüber Treibstoffen, Enteisungsmitteln, Motoren- und Hydraulikölen und Baumharzen;
- besonders geeignet für:
  - viele Untergründe in Parkhäusern, Tiefgaragen, Parkplätzen und Industriefußböden
  - neue bituminöse Decken (Verkehrsfreigabemarkierung)
  - Betondecken, - besonders nach erfolgtem Hochdruck-Wasser-Fräsen,
  - Verbundsteinpflaster
  - Baumalleen und Waldgebiete mit erhöhter Luftfeuchtigkeit und Huminsäurekonzentration
  - den Aufbau von Markierungssystemen z.B. Freigabemarkierung mit anschließender endgültiger Markierung in Kombination mit Kaltplastiken
  - Flughafenmarkierungen

Anwendungsbereiche

Straße/Autobahn/ Parkplätze	**2K.-K 809**	Dünnschicht	0,3 – 0,6 mm Typ I, Typ II auch zweischichtig
		Dickschicht im	**Markierungssystem Typ I** 1. Schicht 2K.-K 809 2. Schicht KP D468 **Markierungssystem Typ II** 1. Schicht 2K.-K 809 2. Schicht KP D480 Struktur
Arbeitsstellen	**2K.-K 809 Y1/Y2 gelb**	Dünnschicht	0,6 mm Typ II
Industrie-fußböden, Parkhäuser	**2K.-K 809 glatt**	Dünnschicht	0,3 – 0,6 mm auch mit 2K.-UV-Klarlack
Flugplätze	**2K.-K 809 F**	Dünnschicht	0,3 – 0,6 mm (Start- und Landebahn, Rollfelder)
		Dickschicht im	**Markierungssystem** mit KP D468 F für starke mechanische Belastung durch überrollende Fahrzeuge (keine Flugzeuge)

Die Ausführungen dieser Information entsprechen unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Wir geben sie ohne Verbindlichkeit weiter, auch im Bezug auf etwa bestehende Schutzrechte Dritter. Die Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck ist vor der Benutzung vom Verwender selbstverantwortlich zu prüfen.

Limboroute 2K.-K 809

The multi-purpose marking paint also for damp surfaces!

Limburger Lackfabrik GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
D - 65582 Diez

Tel.: +49 (0) 64 32 / 91 84 -0
Fax: +49 (0) 64 32 / 91 84 -18
www.limburgerlackfabrik.de
info@limburgerlackfabrik.de

Features

- 2-component high-solid-paint, free of aromates;
- Epoxybased resin with good adhesion also to critical surfaces
- Excellent abrasion resistance through chemical curing (internal cross linking reaction), which is going on simultaneously to physically drying by evaporation of solvents

Advantage

- Very good adhesion on damp surfaces;
- Biggest "application window" of all known marking materials i.e. the paint is also applicable at unfavourable weather conditions;
- Good chemical resistance against fuels, de-icing chemicals, engine- and hydraulic oils and natural resins;
- Especially suitable for:
  - Different surfaces in parking houses, underground car parks, parking lots and industrial floors
  - Marking on brand new bitumen pavements
  - Concrete pavements – especially after pre-treatments with high-pressure water jet pre-cast concrete block pavements;
  - Avenues and forest areas with high humidity and humin-acid concentration at the surface in combination with cold plastics as marking system;
  - Airport markings

Application

Trunk roads/motorway **Parking lots**	**2K.-K 809**	thin-layer	0,3 – 0,6 mm Type I, Type II also in two layers
		thick-layer	**marking system Type I** 1. layer K809 2. layer cold plastic D468 **marking system Type II** 1. layer K809 2. layer cold plastic D480 structure
Roadworks	**2K.-K 809 yellow**	thin-layer	0,6 mm Type II
Industrial-floors, **Parking houses**	**2K.-K 809 glossy**	thin-layer	0,3 – 0,6 mm also with 2-K-UV-clear-varnish
Airports	**2K.-K 809 F**	thin-layer	0,3 – 0,6 mm (runways, taxiways)
		thick-layer	**marking system** with cold plastic D468 F for high mechanical stress through rolling vehicles (no airplanes)

Die Ausführungen dieser Information entsprechen unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Wir geben sie ohne Verbindlichkeit weiter, auch im Bezug auf etwa bestehende Schutzrechte Dritter. Die Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck ist vor der Benutzung vom Verwender selbstverantwortlich zu prüfen.